




OTOMOSHI
GOLD 5W-40



Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Спецификации и соответствия производителей

Спецификации:

- ✓ API: SN/CF
- ✓ ACEA A3/B3
- ✓ ACEA: A3/B4
- ✓ SAE 5W-40

Соответствия:

- ✓ BMW LONGLIFE-01
- ✓ OPEL GM-LL-B-025
- ✓ MB 226.5/229.3/229.5
- ✓ VW 502.00/505.00
- ✓ RN 0700/00710
- ✓ PORSCHE A40
- ✓ PSA B71 2296

Описание

Всесезонное современное полностью синтетическое моторное масло, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей. Полностью синтетическая технология, используемая в этом моторном масле, в несколько раз эффективнее удаляет осадок и грязь из двигателей, чем минеральное масло. Этот продукт соответствует и превосходит многие отраслевые спецификации и требования OEM-производителей, предъявляемые к новым современным бензиновым и дизельным автомобильным двигателям. Этот продукт содержит активные чистящие средства, которые помогают уменьшить образование отложений и шлама в двигателе. Этот продукт может быть рекомендован для всех типов современных транспортных средств, включая автомобили с турбонаддувом, нагнетателями и многоклапанными инжекторными двигателями.

Преимущества

Отличные вязкостные характеристики масла обеспечивают облегченный холодный пуск двигателя даже при низких температурах окружающей среды и может использоваться в большинстве российских регионов в любой сезон. Это моторное масло имеет высокий показатель вязкости, обладает ярко выраженной текучестью, что помогает качественно отводить избыток тепла и увеличивать интервалы замены масла. Повышает износостойчивость силовых агрегатов дизельных и бензиновых двигателей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Метод	Ед.изм	Значение
Плотность @ 15 °C	ASTM D4052	кг/л	0,85
Кинематическая вязкость @ 40 °C	ASTM D445	мм ² /с	73
Кинематическая вязкость @ 100 °C	ASTM D445	мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	ASTM 2270		175
Щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	9,6
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-45
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230
Сульфатная зольность	ASTM D874	%	0,9
Динамическая вязкость @ -30 °C	ASTM D5293	мПа.с	6000

Все данные в этом техническом паспорте являются усредненными

ООО «ХОЛДИНГ ГРУПП ОТОМОШИ» РФ Тел. +7 (499) 130 23 23
115191, г. Москва, Духовской переулок, E-mail: info@otomoshi.com
д.17, с.15, этаж 2, комната 11, офис 157



Дата обновления:
07.2023